



Vaahtomuovien valintaopas

KÄYTÄ VALINTAOPASTA NÄIN

1. Valitset ensin tuotteesi tuntu: jämäkkä, pehmeä, kimmoisa, rentouttava tai yksilöllisesti muotoutuva
2. Ota valinnassa huomioon, minkä painoisia käyttäjiä tuotteesi tulee kestää: kevyitä, keskipainoisia vai painavia.
3. Valitse pehmustelaatu, joka vastaa tuotteesi käyttöiälle asetettavia vaatimuksia: mitä pitempi käyttöikä, sitä suurempi pehmusteen tilavuuspaino.
4. Valitse pehmusteen paksuus. Voit käyttää apuna tässä oppaassa esitettyjä minimipaksuuksia.
5. Tarkista vaahtomuovispesifikaatiosta pehmusteen muut fysikaaliset ominaisuudet.
6. Ota yhteyttä pehmustemyyjääsi!

Vaahtomuovien spesifikaatiot Specification of flexible polyurethane foams

Laatu / Grade	Recticel koodi / code	Tiheys / Density / kg/m ³		Kovuus / Hardness (ILD) 40% / N			Painuma / Comp. set -50% / %	Paloturvallinen / Flame retardant	Väri / Colour
		min	max	min	nom	max			
JÄMÄKÄT PEHMUSTEET									
E-23	T23140	20	22	120	140	160	5		vaal.sininen / light blue
E-25	T25145	22	24	125	145	165	5		valkoinen / white
E-30	T30160	26	29	135	160	185	3		vaal.harmaa / light grey
E-35	T35175	31	34	150	175	200	3		sininen / blue
E-50	T50190	45	49	160	190	220	3		vaal.kelt. / light yellow
E-33PS	T33145	29	32	120	145	165	5	X	valkoinen / white
PEHMEÄT PEHMUSTEET									
E-25EP	T25095	20	24	80	95	110	8		keltainen / yellow
E-35EP	T35140	31	34	120	140	160	6		vaal.vihreä / light green
KIMMOISAN JÄMÄKÄT PEHMUSTEET - ETERLON huonekalut, patjat									
HR-25EP	B25060	22	24	50	60	70	15	X	valkoinen / white
HR-25	R25085	22	24	70	85	100	10	X	vaal.sininen / light blue
HR-30	R30135	26	29	115	135	155	8	X	vaal. vihreä / light green
HR-35	R35155	31	34	130	155	175	7	X	punainen / red
HR-50	B50200	45	49	170	200	230	7	X	vihreä / green
PEHMEÄN RENTOUTTAVAT PEHMUSTEET - ETERLON RELAX patjat, huonekalut									
ERX-40	B40100	36	39	85	100	115	10	X	valkoinen / white
ERX-55	B55120	49	54	100	120	140	8	X	vaal. oranssi / l. orange
YKSILÖLLISESTI MUOTOUTUVAT PEHMUSTEET - ETERLON FORMAX viskoelastinen, tyynyt, patjat, huonekalut									
FXM-55 SS	VM55040	49	54	35	40	45	5		vaal.kelt. / light yellow
FXM-65 S FR	VM65075	58	64	65	75	85	5	X	vaal. pun / light red
FXM-65 SS	VM65060	58	64	50	60	70	5		vaal. vihreä / light green
FXM-65 SS FR	VM65060	58	64	50	60	70	5	X	vaal. sininen / light blue
LAMINOITAVAT ERIKOISPEHMUSTEET auto-, laiva- ja tekstiiliteollisuus									
E-25PF	LF262D	23	26	125	150	175	15	X	tummaharm. / dark grey
E-35PF	LF352D	31	35	135	160	185	10	X	harmaa / grey
E-35PFH	LF353D	31	36	170	200	230	10	X	tummaharm. / dark grey

Saatavissa myös puristevaahtomuoveja ja teknisiä laatuja eri käyttötarkoituksiin. Pyydä lisätietoja.
Also available different types of composite foams and special grades for technical use. Please ask more details.

Muutokset ovat mahdollisia ilman etukäteisilmoitusta.
All information given in this specification is subject to change by Recticel Oy without beforehand notice at any time.

